



Produktblad MPG Snelcement

Productkenmerken

MPG Snelcement is een zeer snel afbindende cement. Het cement kan direct na het mengen verwerkt worden en is binnen enkele minuten hard. Geschikt voor het bevestigen en verankeren van onder andere elektrische leidingen, poortbevestigingen en balkon-trapleuning aan beton en metselwerk.

Toepassing

Het snelcement is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Het is geschikt voor het snel monteren van leidingen, hekwerkleuningen, verwarmingselementen en schakeldozen. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor het snel dichtzetten van gaten of beschadigingen in het beton en het afdichten van lekkages bijvoorbeeld in kelders of putten.

Ondergrond

De ondergrond moet vrij zijn van losse delen. Ook moet hij schoon, droog, scheurvrij en stabiel zijn. Ondergronden op basis van cement die niet voldoende stevig zijn, moeten worden verwijderd of, indien mogelijk, worden verstevigd. Extreem dichte en/of gladde ondergronden moeten worden opgeruwd of verwijderd. De ondergrond mag niet sterk absorberen. Indien dat wel het geval is, gebruik dan eerst MPG Voorstrijk Universeel.

Verwerking

Voeg ca. 3,3 liter schoon water toe aan 15kg snelcement in een schone kuip. Alleen de hoeveelheid cement in één keer aanmengen als er in ca. 1 minuut kan worden verwerkt. Opstijvende mortel niet opnieuw mengen met water. Zodra het gemengd is kan de cement worden opgebracht met een troffel of spaan. Men kan er ook voor kiezen om het snelcement te gieten. De snelcement bindt na 1 minuten al af en is na 15 minuten volledig te belasten. Verwerk het cement niet onder temperaturen van 5, of boven temperaturen van 25 graden. De afbinding en droging van de cement is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsomstandigheden (bijv. temperatuur en ondergrond).

Verbruik

15kg MPG Snelcement resulteert in 7,5 liter verwerkbare cement.