

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs



Lichtgewicht, stofarme en flexibele tegellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels.

- Lichtgewicht Flexibele tegellijm voor wand en vloer
- Binnen en buiten
- Als dun-, midden- en vloebedlijm toepasbaar
- Tegel over tegel
- Vloerverwarming
- Reeds na 10 uur beloopbaar
- Zeer hoge aanvangskleefkracht

Kies voor makkelijk tegelen met onze Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs. Deze lichtgewicht poeder tegellijm is net zo sterk als andere tegellijmen, maar weegt stukken minder. En je haalt ook nog eens evenveel kg tegellijm uit een zak, als andere tegellijmen. Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs is een stofarme en flexibele tegellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels.

Toepassing

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Voor het verlijmen van alle keramische tegels op vrijwel alle ondergronden en diverse houten vloeren.
- Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm is geschikt voor verkleuringsongevoelige natuursteentegels, mozaïek ect.
- Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm kan worden gebruikt op cementvloeren, gipsgebonden vloeren, vloeren met vloerverwarming, beton, gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton, hardschuimplaten, bestaande tegels, ect.
- Verdere toepassingen zijn o.a. buitenterrassen en zwembaden.

Leveringsvorm

Zak à 15 kg en doosje van 2,5 kg.

Product eigenschappen

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm is een lichtgewicht, stofarme en flexibele tegellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels. Geschikt voor alle formaten tegels tot 60 x 60 cm. De lichtgewicht tegellijm is geschikt voor voor verlijming van tegels op beton, zandcement, kalkzandsteen, stucwerk, gipsplaten, hout en op vloeren met vloerverwarming. Maak het jezelf makkelijk en kies voor de lichtgewicht tegellijm.

Kleur

Grijs

Certificeringen

- C2TE S1 volgens EN 12004
- EC1 plus

Gereedschap

Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM).

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs

Verbruik

- Afhankelijk van het formaat en het reliëf van de tegel, mate van de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type lijmkam. Op basis van de vertanding van de lijmkam kun je in onderstaand overzicht een indicatie van het verbruik aflezen.
- 4 mm vertanding: ca. 1 kg/m²
- 6 mm vertanding: ca. 1,3 kg/m²
- 8 mm vertanding: ca. 1,8 kg/m²
- 10 mm vertanding: ca. 2,1 kg/m²

Dosering

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm 15 kg mengen met 6,7 - 7,8 liter water.
Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm 2,5 kg mengen met 1,1 - 1,3 liter water

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Maak de ondergrond goed schoon (stofvrij) en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met **Weber Tegelprimer poreuze ondergronden**. Mocht u een calciumsulfaatvloer hebben, dan dient deze eerst geschuurd te worden. Het uiteindelijke vochtgehalte mag niet meer dan 0,5% zijn. Indien tegel over tegel, schuur dan eerst het oppervlak met een schuurpapier met een grove korrelgrootte en behandel deze daarna met **Weber Tegelprimer poreuze ondergronden**.

Aanmaken

Voeg ca. 6,7 - 7,8 liter water toe aan 15 kg en ca. 1,1-1,3 liter water toe aan 2,5 kg webertile light. Meng de lijm in een speciekuip of emmer ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Laat de tegellijm een aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel met de spindel door. Na de tweede menging kan de tegellijm direct gebruikt worden. Gebruik bij wandtoepassingen en bij middelbedlijm iets minder water.

Verwerken

Breng de lijm op de ondergrond aan. Gebruik hiervoor de voorgeschreven lijmkam (afhankelijk van de tegel). Het lijmcontactvlak moet minimaal 80% zijn. Bij buitentoepassingen en zwaar verkeer 100%. Druk de tegels binnen 25 minuten, met een schuivende beweging in de tegellijm. Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen. De tegellijm dient binnen 3 uur verwerkt te worden.

Afwerken

Na minimaal 10 uur, afhankelijk van de omstandigheden kunnen de tegels gevoegd worden met **weber finish** of met **weberfinish protect 3**.

Aanvullende informatie

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische informatie

- Verwerkingstijd: ca. 3 uur
- Klasse: C2TE S1
- Praktische open tijd: ca. 30 minuten
- Corrigeertijd: ca. 25 minuten
- Wachtijd voor verdere verwerking: minimaal 10 uur
- Wachtijd voor ingebruikname: 10 tot 36 uur (afhankelijk van temperatuur).
- Toepassingsdikte: tot 2 -15 mm
- Initiële hechting: 1N/mm²
- Hechting na inwerking van warmte: 1 N/mm²
- Hechting na vorst/dooi cycli: 1 N/mm²
- Getest volgens de Europese normen: EN 12004

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

Let op

- De lijm toepassen bij temperaturen tussen de + 5°C en de 30°C.
- De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in de volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking.
- Schakel de vloerverwarming 24 uur van te voren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming.
- Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaïek e.d. **webercol LC 220** (wit) gebruiken.

Tips

Vloer eerst egaliseren? Kijk naar de Weber egalisatieproducten.